



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.

tr. T. Bati 299, 764 21 Zlín

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1004



Zkušební laboratoř * Kalibrační laboratoř * Certifikační orgán pro výrobky * Certifikační orgán systémů jakosti
Inspekční orgán * Autorizovaná osoba * Notifikovaná osoba
tel.: +420 577 601 268 fax: +520 577 601 268 e-mail: textile@itczlin.cz www.itczlin.cz

Počet stran: 2

Strana: 1 č.j. 412402510

ZKUŠEBNÍ PROTOKOL AKREDITOVANÉ LABORATOŘE č. j. 412402510

Objednavatel: VIGOSS CZ s.r.o.
IČ: 25515071

Adresa: U Elektrárny 4/C, 695 01-Hodonín

Vzorek: Džínové kalhoty VIGOSS JEANS 269142692827

Datum přijetí vzorku: 2010-07-30

Vypracoval: Ing. Irena Látalová

Místo a datum vydání: Zlín 2010-08-06



Doc. Ing. Vladimír Klepal, CSc.
vedoucí akreditované zkušební laboratoře

*Upozornění: Výsledky uvedené v tomto zkušebním protokolu se týkají jen vzorků námí zkoušených.
Bez písemného souhlasu Institutu pro testování a certifikaci, a.s. se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý!*



Počet stran: 2
Strana: 2 č.j. 412402510

Popis a identifikace vzorku

Pro potřeby zkoušek byl dodán a zaevidován zkušební vzorek označený zadavatelem jako:

džínové kalhoty VIGOSS JEANS 269142692827, č. vz. 412402510/01

materiálové složení: 98,5% bavlna, 1,5% elastan, barva: tmavomodrá

Způsob odběru vzorku

Výběr vzorků určených ke zkouškám provedl objednatel. Laboratoř neručí za chyby vzniklé jeho nesprávným odběrem.

Zadání, použitá metoda zkoušení

Stanovení stálobarevnosti v otěru podle ČSN EN ISO 105-X12

Použitá zkušební zařízení

STAININGTESTER, denní světlo ORIGINAL HANAU

Podmínky kondicionování

Doba kondicionování 24 hod, teplota (20 ± 2) °C, relativní vlhkost (65 ± 4) %

Podmínky zkoušky

Otěr suchý, otěr mokrá (úroveň navlžení ořrací tkaniny 95 % – 100 %)

Ořrací palec válcový, působící síla $(9 \pm 0,2)$ N, upevnění zkušební vzorku v delším směru po úhlopříčce vůči osnově a útku

Místo provedení zkoušky

Zkouška byla provedena ve zkušebních laboratořích Institutu pro testování a certifikaci, a.s. Zlín – AZL č. 1004.

Výsledky zkoušky

džínové kalhoty VIGOSS JEANS 269142692827

(č. vz. 412402510/01)

Měřená veličina	Jednotka	Požadavek ¹⁾	Výsledek měření
Stálobarevnost v otěru	stupeň šedé stupnice		barva tmavomodrá:
otěr za sucha		min. 3-4	3-4
otěr za mokra		min. 2-3	2-3

¹⁾ požadavek je uveden v dokumentu Metodické doporučení SZÚ č. 1/2000 k posuzování výrobků, které přicházejí do přímého styku s lidským organismem prostřednictvím kůže, případně sliznic

Zkoušel

Irena Látalová dne 2010-08-04

Ing. Irena Látalová
vedoucí zkušebny textilních
materiálů a výrobků